

	PRODUKTHAUPTAKTE	Dokument-Nr.: ADOR STAHL- GOLD-LOT 750	Seite: 1 von 1
	LEGIERUNGSDATENBLATT	Revisionsstand: A/16.04.2020	

Legierung: **ADOR STAHLGOLD-LOT 750**

CE0197

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	blassgelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen ●

Zusammensetzung:	Au	42,00
(Massenanteile in %)	Ag	24,40
	Pd	3,00
	Ir	0,10
	Cu	16,50
	In	7,00
	Mn	3,00
	Zn	4,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	770
	Schmelzintervall in °C	670 – 770

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

