

	PRODUKTHAUPTAKTE	Dokument-Nr.: ADOR AL 920	Seite: 1 von 1
	LEGIERUNGSDATENBLATT	Revisionsstand: A/23.03.2023	



Ador Edelmetalle GmbH • Klotzstraße 33 • D-40721 Hilden • Tel. +49 2103 9866-30 • www.ador-dental.de

Legierung: **ADOR AL 920**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot	
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen	•
	Nach-Brand-Lot	
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen	
	Verbindungslot Gusslegierungen	
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen	

Zusammensetzung: (Massenanteile in %)	Au	78,30
	Pt	0,45
	Ir	0,05
	Ag	16,20
	Zn	5,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	920
	Schmelzintervall in °C	800-930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

